

ANILINAS MARIPOSA

Hoja de Instrucciones y Usos.

ANILINAS MARIPOSA para usos en el hogar, en la industria y artesanía.

Con ANILINAS MARIPOSA se puede teñir, pintar y marcar: LANA, MADERA, PAPEL, FIQUE, CUERO, TAGUA, FLORES, CEMENTO, en fin, un sin número de FIBRAS NATURALES Y SINTETICAS. Para teñir algodón puro o mezclado recomendamos el uso de TINTE IRIS.

Carta de colores: Pueden usarse los colores puros con diferentes intensidades para obtener diversos tonos, también se pueden mezclar entre sí para ampliar la gama de colores- Los colores que tiene la letra B solo se pueden mezclar entre sí y no se pueden mezclar con otros.

Tipos de ANILINAS MARIPOSAS.

- ✓ Amarillo, Oro, Mandarina, Escarlata, Rojo, Solido y Negro son anilinas denominadas DIRECTAS- NO TIENEN LETRA AL LADO Y pueden ser mezcladas entre sí y con las demás, excepto las que se acompañan con la letras B.
- ✓ Rodamina B, Verde B, Violeta B, son anilinas BASICAS (B), y solamente se pueden mezclar entre sí.
- ✓ Café M y Caoba M, son anilinas especializadas para la MADERA (M), pero pueden ser usadas con tres prototipos, y pueden mezclarse con las del tipo DIRECTO.

Usos más comunes:

- ✓ Madera- Las ANILINAS MARIPOSAS con la letra M a su lado son especiales para el trabajo con madera. Su aplicación se puede hacer por impregnación o usados esponja-estopa.
- ✓ Para el teñido de flores se recomienda se haga por impregnación usando agua fría o tibia.
- ✓ Artesanías- Tiñen prácticamente todas las fibras con que se recomienda ir verificando el tiempo toda vez, este es diferente para cada tipo.
- ✓ Impresión- Las ANILINAS MARIPOSAS con la letra B a su lado se pueden usar para elaborar sellos o marcadores para bultos fabricados en fique y demás fibras naturales.

INSTRUCCIONES Y USOS

TEÑIDO DE LANA

- ✓ En promedio la relación de teñido es :
 - 100 gramos de lana natural.
 - 5 gramos de ANILINAS MARIPOSAS (*)
 - 10 gramos una cucharada sopera de sulfato de sodio.
 - 5 ml o una cucharadita de vinagre blanco. Los colores con la letra N no se requieren de vinagre.
 - 3 a 5 litros de vinagre.

- ✓ Usar la cantidad(*) de ANILINAS MARIPOSA necesaria de acuerdo al tono de color deseado, Se recomienda inicialmente usar menor cantidad e ir aumentando en caso de desear mayor intensidad en el color, toda vez que se dé más intenso a menos intenso no es posible.
- ✓ Lavar bien la prenda a teñir y todos los implementos a utilizar, antes de iniciar el proceso de teñido.
- ✓ Usar un recipiente metálico amplio, donde la prenda a teñir quede holgada, adicionar la cantidad de agua necesaria para el proceso de teñido y disolver bien en el agua la cantidad de ANILINAS MARIPOSA a usar.
- ✓ Precalentar el agua por 5 minutos, luego adicionar el sulfato y el vinagre blanco, revolver bien para homogenizar la mezcla.
- ✓ Introducir la prenda a teñir previamente humedecida, dejar hervir el agua y mantener en ebullición revolviendo constantemente por espacio de 1 hora, y no más de 1 hora y media.
- ✓ Dejar enfriar y finalmente retirar la prenda de la solución, lavar con abundante agua al clima - NO RETORCER y poner a secar a la sombra.